



OGÓLNE SPECYFIKACJE

Kategoria	Podkategoria
Drewno	Średni
	Typ produktu
	PVC
Szerokość	Długość
122 cm	20 m
Samoprzylepna	PSA akrylowe z systemem uwalniania powietrza
Gwarancja	10
Rozciągliwa	Rozciągliwa
Odporność na zarysowania	Wysoki
Kierunek wzoru	Długość
Grubość (średnia według kategorii)	400 - 450 µm
Warunki przechowywania (maksymalnie 3 lata od daty dostawy)	5° C - 30° C
Sposób montażu	Suchy
Powierzchnia montażu	Wnętrze
Temperatura montażu	12° C - 38° C
Sposób montażu (ABBA - ABAB)	ABAB



CERTYFIKACJE

CE Okładzina ścienna (EN15102)	Zgodny	Odporność kolorów na ścieranie (ISO 105-X12) - Ocena według skali szarości	Nie testowany
REACH	Zgodny		
Aldehydy po emisji (CMR ISO 16000)	Nieprzetestowany	Odporność koloru na szampon (ISO 18168)	Nie testowany
Badania lotnych związków organicznych (EN16516)	Nieprzetestowany	Odporność kolorów na wodę (ISO 105-E01)	Nie testowany
Klasyfikacja ogniowa (EN13501-1)	D-s2,d0	Zdolność wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	Nie testowany
Okładzina ścienna - specyfikacja dla rolki korkowej (EN13085)	Nie wymagany	Szybkość wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	Nie testowany
IMO/MED Moduł B - E	Nieprzetestowany	Stabilność wymiarowa (ISO 3759) - 24h w 50°C - 65% wilgotności	Nie testowany
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Nieprzetestowany	Odporność na ciepło i cykle termiczne	Nieprzetestowany
Odporność na plamy (Tchibo)	Nieprzetestowany	Odporność kolorów na światło	Nieprzetestowany
Właściwości antybakteryjne JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nieprzetestowany	Próba przyczepności	Przetestowany
Chłonność (EN12956)	Nie testowany	Odporność na wilgoć	Nieprzetestowany
Zmywalność (EN12956)	Nieprzetestowany		
Łatwość czyszczenia (EN12956)	Nie testowany		

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

TRWAŁOŚĆ:

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pękanie, tuszowanie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA:

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub neutralnego środka czyszczącego do powierzchni folii. Unikaj stosowania produktów o ekstremalnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Podczas czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek, aby zapobiec uszkodzeniom. W przypadku trudnych plam zastosuj gorącą wodę (nie wrzącą) na zanieczyszczony obszar. Jeśli to konieczne, użyj roztworu składającego się z 70% izopropanolu i 30% wody do czyszczenia. Jednak unikaj stosowania tego roztworu na drukowanych powierzchniach folii. Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie izopropanolu, takich jak chusteczki z izopropanolem (nie do codziennego użytku). Unikaj środków czyszczących na bazie organicznej, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Przetestuj wszelkie detergenty, środki bakteriobójcze lub wirusobójcze na ukrytej powierzchni, aby zapewnić ich kompatybilność. W przypadku referencji Cork Prestige wymagane jest minimalne czyszczenie i pielęgnacja ze względu na ich naturalną odporność na kurz i brud. Użyj szczotki z delikatnym włosiem do czyszczenia. W przypadku mokrych lub wilgotnych plam użyj chłonnej ściereczki, aby usunąć wilgoć, i natychmiast dokładnie osusz zanieczyszczony obszar. Te zalecenia pomogą zachować wygląd folii i wydłużyć jej żywotność. Uporczywe plamy mogą wskazywać na niewystarczającą pielęgnację, w takim przypadku rozważ użycie metody naprawy łatką (nie gwarantowana, ale skuteczna i ekonomiczna) lub wymianę całego winylu.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od razu zakup niezbędnej ilości materiałów, aby uniknąć pojawienia się jakichkolwiek różnic w wyglądzie w realizacji projektu Cover Styl.